



# Wandspachtel

Produktinformation Art. 3101

11.12.2023

Kreidezeit Wandspachtel ist ein leicht zu verarbeitender, haftverbesserter mineralischer Füll- und Glättspachtel auf Kalkbasis für den Innenbereich. Für dünn-schichtige Reparaturen und zum Abglätten rauer Wandoberflächen.

Dünne Schichten sind nach 3 Stunden schleifbar.

Auftragsstärke 0 - 4 mm.

## ■ Anwendung

Im Innenbereich auf allen tragfähigen, leicht saugenden Untergründen wie Kalk- und Kalkzementputze, Gipsputze und Beton. Geeignet zum vollflächigen Verspachteln von Gipskarton und Gipsfaserplatten nach Verfugen mit von den Plattenherstellern empfohlenen Materialien.

### **Nicht geeignet als Fugenfüller für Gipskarton.**

Anwendung auf fest sitzenden Kunstharz-Dispersionsfarben nach Anlegen von Probeflächen mit positivem Ergebnis. Nicht anwenden auf Holz, Holzwerkstoffen und Naturharz-Dispersionsfarben.

## ■ Eigenschaften

- Pulver zum Anrühren mit Wasser
- diffusionsoffen
- alle Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft
- frei von Konservierungsstoffen
- vegan

## ■ Zusammensetzung (Volldeklaration)

Marmorkörnung, Marmormehl, Marmorkalkhydrat, Cellulose, Methylcellulose, Porzellanerde.

## ■ Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von färbenden und durchschlagenden Inhaltsstoffen sein.

- Oberflächen gründlich entstauben.
- Sandende Untergründe gründlich abfegen und mit Kaseingrundierung (Art. 1103) oder Vega Grundierung (Art. 1105) vorstreichen.
- Leimfarbenanstriche und kreidende, bzw. nicht tragfähige Altanstriche gründlich entfernen.
- Tapetenleimreste gründlich vom Untergrund abwaschen.
- Schalölreste auf Beton entfernen.
- Lose sitzende Putz-, Mauerteile entfernen und mit artgleichem Material ausbessern.

## ■ Anrühren des Spachtels

Pulver in die erforderliche Menge sauberes, kaltes Wasser einrühren, dazu ein kräftiges Rührwerk benutzen. Mind. 15 Minuten quellen lassen und vor der Verarbeitung noch einmal gut durchrühren.

## ■ Wasserbedarf

0,45 - 0,5 Liter pro 1 kg Wandspachtel Pulver

Grundsätzlich ist das Produkt mit Wasser vor Ort auf eine für den gegebenen Untergrund gute Verarbeitungskonsistenz einzustellen, d.h. die Wassermenge ist ggf. noch geringfügig zu erhöhen.

## ■ Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur mind 8°C.

Verarbeitungszeit mind. 8 Std.

Mit einem Glätter (Traufel) aufziehen, mit Traufel glätten oder mit Schwamm Brett filzen. Dübellöcher vorfüllen und nach einigen Stunden nachspachteln.

## ■ Überarbeiten

Wandspachtel kann mit Kreidezeit Kasein-, Leim-, Lehm- und Sumpfkalkfarben überstrichen werden. Dabei den Wandspachtel mit den empfohlenen Grundierungen vorstreichen.

Nicht überputzen. Nicht unter Tapeten verwenden. Nicht mit Silikatfarben überstreichen.

## ■ Trockenzeit

Überstreichbar nach frühestens 24 Std. pro mm Auftragsstärke.

## ■ Verbrauch

0,9 kg Pulver je m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke bei glattem Untergrund. Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

## ■ Gebindegrößen

|              | Inhalt | Reichweite bei<br>1 mm Auftragsstärke |
|--------------|--------|---------------------------------------|
| Art. 3101-1  | 1 kg   | 1 m <sup>2</sup>                      |
| Art. 3101-5  | 5 kg   | 5 m <sup>2</sup>                      |
| Art. 3101-25 | 25 kg  | 27 m <sup>2</sup>                     |

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

## ■ Lagerung

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Pulver mindestens 2 Jahre haltbar.

## ■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

## ■ Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach der Arbeit mit Wasser.

## ■ Kennzeichnung gem. ChemVOCFarbV

VOC Höchstgehalt (Kat. A/a): 30 g/l (2010),

Produkt enthält max. 1 g/l VOC.



# Wandspachtel

Produktinformation Art. 3101

11.12.2023

## ■ Achtung

Gefahr irreversibler Flecken: während der Verarbeitung Glas, Metall und lackierte Flächen sowie andere empfindliche Oberflächen angrenzender Bauteile abdecken. Putzspritzer sofort mit Wasser entfernen.

Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe tritt ein typischer Produktgeruch auf! **Für Kinder unerreikbaar lagern.**



**Gefahr**

## ■ Gefahrenhinweise

- H 315: Verursacht Hautreizungen.
- H 318: Verursacht schwere Augenschäden.
- H 335: Kann die Atemwege reizen.

## ■ Sicherheitshinweise

- P 261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P 302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P 304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
- P 305 + 351 + 338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P 501: Inhalt/Behälter Entsorgung zuführen.

*Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).*

*Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*